

maxit floor 4442 turbo

Zement-Fließestrich schnelltrocknend



Nach 10 Tagen belegreif

Der Problemlöser für Ihre Baustelle

Der neue Zement-Fließestrich ist zuverlässig nach ca. 10 Tagen belegreif, erstaunlich unempfindlich gegenüber ungünstigen Trocknungsbedingungen und weist dabei alle positiven Eigenschaften eines Fließestrichs auf. Selbstverständlich ist er auch als Heizestrich einsetzbar.

Die hohe Einbauleistung und die sichere Trocknung machen den turbo zu der wirtschaftlichen Alternative im Vergleich mit herkömmlichen Schnellestrichen. Dabei besteht kein Zwang zur sofortigen Belegung wie bei Schnellestrichen meist üblich.



Vorteile die überzeugen

- ✓ belegreif nach ca. 10 Tagen
- ✓ zementgebundener Werkrockenmörtel nach DIN 18560
- ✓ schnelltrocknend ohne Bautrockner
- ✓ sehr spannungs- und schwindarm
- ✓ Feldgröße bis 100 m²
- ✓ hohe Verlegeleistung
- ✓ nicht brennbar
- ✓ frühe Nutzung durch schnelle Belegreife
- ✓ keine zusätzliche Baufeuchte
- ✓ als Heizestrich geeignet
- ✓ kein Nachfeuchten



Bauzeitverkürzung

- = massive Kosteneinsparung
- = mehr Flexibilität im Bauablauf
- = Puffer für Verzögerungen bei anderen Gewerken

maxit floor 4442 turbo



Volksparkstadion Bamberg ca. 800 m²



Druckfestigkeit	≥ 30 N/mm ² (28 Tage)
Biegezugfestigkeit	≥ 5 N/mm ² (28 Tage)
E-Norm 13813	CT-C30-F5
Wasserbedarf	ca. 10 %
Rohdichte nass	ca. 2,1 kg/dm ³
Rohdichte trocken	ca. 2,0 kg/dm ³
Quellmaß	max. 0,2 mm/m
Schwindmaß	max. 0,3 mm/m
Begehbar	nach 24 Stunden
Teilbelastbar	nach 2 Tagen
Beheizbar	nach frühestens 4 Tagen gemäß maxit Aufheizprotokoll



Baustoffklasse	A1
Belegreife	nach ca. 10 Tagen
Nicht beheizte Flächen	< 2,0 CM%
Beheizte Flächen	< 1,8 CM%
Anwendung außen	nein
Anwendung innen	ja
Verarbeitungszeit	30 Min.
Materialverbrauch	ca. 19 kg pro m ² und cm Schichtdicke

maxit floor 4442 turbo: Der Problemlöser für Ihre Baustelle.